

# FIBRANgyps JF120

## Descrizione prodotto

Stucco a base gesso in polvere, da miscelare con acqua, per la stuccatura di lastre in gesso rivestito, ad applicazione manuale. Sigillante utilizzabile come bedding compound, adatto come prima e seconda mano.

Marcato 3B CE secondo la norma UNI EN 13963.



## Campo di impiego

Trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito con nastro, per la stuccatura delle teste delle viti di fissaggio.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13501-1
Peso specifico	kg/m <sup>3</sup>	825 ± 25	-
Densità prodotto indurito	kg/m <sup>3</sup>	1050 ± 50	-
Tempo di lavorabilità	minuti	120	EN 13963
Tempo di presa	minuti	315	EN 13963
Resa	kg/m <sup>2</sup>	0,39	-
Preparazione	-	impasto manuale con utensili puliti	-
Rapporto acqua/polvere	-	60/40	-

## Stoccaggio e applicazione

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.



FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

03/08/2016 rev1