

# FIBRANgyps JF30

## Descrizione prodotto

Stucco a base gesso in polvere, da miscelare con acqua, per la stuccatura di lastre in gesso rivestito, ad applicazione manuale e presa molto rapida. Sigillante bivalente sia come bedding compound che di finitura. Adatto come prima e seconda mano.

Marcato 3B CE secondo la norma UNI EN 13963.



## Campo di impiego

Trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito con nastro, per la stuccatura delle teste delle viti di fissaggio e per la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso danneggiate. Viene anche utilizzato nella posa dei paraspigoli e nella finitura degli angoli interni con nastro microforato.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13501-1
Peso specifico	kg/m <sup>3</sup>	825 ± 25	-
Densità prodotto indurito	kg/m <sup>3</sup>	1050 ± 50	-
Tempo di lavorabilità	minuti	30	EN 13963
Tempo di presa	minuti	60	EN 13963
Resa	kg/m <sup>2</sup>	0,39	-
Preparazione	-	impasto manuale con utensili puliti	-
Rapporto acqua/polvere	-	60/40	-

## Stoccaggio e applicazione

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.



FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

03/08/2016 rev2