

## **PARETE PERIMETRALE CON CAPPOTTO ESTERNO – STRUTTURA LIGNEA IN XLAM o a TELAIO TIMBER FRAME - PANNELLO FIBRANgeo BP-ETICS PLUS**

L'isolamento esterno a cappotto sulle strutture lignee in XLAM o a Telaio-Timber Frame sarà realizzato con il pannello termoacustico incombustibile in lana di roccia monodensità a fibre semiorientate **FIBRANgeo BP ETICS PLUS**

- Marcato CE secondo **EN 13162**
- **Biosolubile** nel rispetto della Nota Q del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
- Conformità alla nota Q certificata dall'ente **EUCEB**
- Certificato **ETAG 004** (valido per spessori  $\leq 200$  mm)
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (**EPD**) di tipo III secondo le norme ISO 14025 & ISO 15804
- Rispondenza ai requisiti del D.M. 11/10/2017 e del D.M. 23/06/22 (in vigore dal 04/12/22) "**CAM**"
- Dimensioni: **1000 x 600 mm**
- Conducibilità termica dichiarata a 10°C  $\lambda_D = 0,034$  W/m K secondo UNI EN 12667 e UNI EN12939
- Spessore pannello  $d_N = 50/60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300$  mm (selezionare)
- Resistenza termica dichiarata  
 $R_D = 1,45/1,75/2,35/2,90/3,50/4,10/4,70/5,25/5,85/6,45/7,05/7,60/8,20/8,80$  m<sup>2</sup>.K/W  
(selezionare in funzione dello spessore)
- Euroclasse di reazione al fuoco **A1** secondo UNI EN 13501-1
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo  $\mu = 1$  secondo UNI EN 12086
- Resistenza alla compressione a 10% di deformazione pari a **CS(10)= 20 kPa** secondo EN 826
- Resistenza al carico puntuale per 5 mm di deformazione **PL(5)= 200 N** secondo EN 12430
- Resistenza alla trazione **TR= 7,5 kPa** secondo EN 1607
- Stabilità dimensionale a 70°C e 90% di umidità relativa **DS(70,90)  $\leq 1$**  secondo EN 1604
- Calore specifico **Cp = 1,03 kJ/kg.K** secondo UNI EN 12524
- Assorbimento d'acqua a breve termine (24 ore) **Ws  $\leq 1$  kg/m<sup>2</sup>** secondo EN 1609
- Assorbimento d'acqua a lungo termine (28 giorni) **W<sub>LP</sub>  $\leq 3$  kg/m<sup>2</sup>** secondo EN 12087
- Resistività al flusso dell'aria **AFr > 50 kPa s/m<sup>2</sup>** secondo EN 29053
- Assorbimento acustico  $\alpha_w = 0,95$  per lo spessore 50 mm secondo ISO 11654.
- Relazione Tecnica di **fonoisolamento** Istituto GIORDANO del 18/05/2018 del pannello **FIBRANgeo BP-ETICS PLUS spessore 100 mm** installato su una struttura lignea in XLAM sp.100 mm (all'interno della quale è stata predisposta una controparete a secco **FIBRANGypps da 50 mm** con doppia lastra) in cui si attesta un valore del potere fonoisolante **R<sub>w</sub> = 66 dB**.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. FIBRAN S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di modalità applicative diverse da quelle illustrate nel presente documento. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico che è a disposizione per consigli su eventuali applicazioni specifiche.

25/11/22 – rev1