FIBRANgyps **JF 30**

CE

Description de produit

Enduit à prise en poudre à base de plâtre, a mélanger avec de l'eau, pour le traitement des joints entre plaques de plâtres. Application manuelle. Utilisé comme premier et deuxième couche.

Temps d'utilisation très rapids (30 min).

Marquée 3B selon la norme européenne EN 13963.

Domaine d'emploi

Traitement des joint de plaques de plâtre avec bande de renfort (produit conseillé FIBRANgyps TAPE), des têtes des vis et des cornières de renfort pour la continuité du parement de plafonds, cloisons et doublages.

Utilisable pour le rebouchage de petites rayures.

Caractéristiques	U. M.	Valeur	References
Réaction au feu	Classe	A1	EN 13501-1
Poids	kg/m³	825 ± 25	
Densité après séchage	kg/m³	1050 ± 50	
Temps d'emploi	min	30	EN 13963
Temps de prise	min	60	EN 13963
Consommation moyenne	kg/m³	0,39	
Préparation	-	Gâchage manuel et mécanique	
Eau/poudre	-	60/40	

Stockage et mise en ouvre

Stockez dans un endroit frais, sec et ventilé. Utiliser dans les 12 mois suivant la date de production. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Eviter un choc thermique lors de la phase de prise.

La société FIBRAN S.p.A se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. L'utilisateur doit vérifier que la fiche technique est la dernière mise à jour. L'utilisateur doit vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu, en assumant toutes les responsabilités dérivant de son utilisation. Pour toute information technique, nous vous prions de contacter le bureau technique FIBRAN ou visiter le site www.fibran.it.

Date 15/10/2018

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it