FIBRANgyps JF SUPER

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI A+

Description

Enduit à joint en poudre à base de plâtre avec une excellente maniabilité, haute résistance à la flexion et à la compression et faible retrait pour le traitement des joints entre plaques de plâtres de haute résistance mécanique et de surface.

Application manuelle. Utilisé comme premier et deuxième couche du joint, il peut également être utilisé pour le lissage complet des plaques de plâtre.

Marqueé 4B CE avec bande à joint selon la norme européenne EN 13963:2014.

Domaine d'emploi

Traitement et remplissage des joints entre plaque de plâtre avec bandes à joints de fibre de verre ou bande papier pour systèmes à sec à haute résistance, pour le recouvrement des têtes de vis et pour la réparations de partie de plâtre ou de plaques de plâtre endommagées.

Il est également utilisé dans la pose des cornière d'angle et dans la finition des coins intérieurs.

Particulièrement adapté pour les plaques FIBRANgyps ID et SUPER.

Caractéristiques	U. M.	Valeur	References
Réaction au feu	Classe	A1	EN 13501-1
Temps d'emploi	minuti	50-60*	EN 13963
Temps de prise	minuti	70-80*	EN 13963
Consommation moyenne	kg/m²	0,39	-
Préparation	-	Gâchage manuel et mécanique	-
Eau/poudre	-	1 l /1,7 kg	-

*temps indicatifs, variables selon les conditions climatiques

Stockage et mise en ouvre

Stockez dans un endroit frais, sec et ventilé. Utiliser dans les 12 mois suivant la date de production. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Eviter un choc thermique lors de la phase de prise.

La société FIBRAN S.p.A se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. L'utilisateur doit vérifier que la fiche technique est la dernière mise à jour. L'utilisateur doit vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu, en assumant toutes les responsabilités dérivant de son utilisation. Pour toute information technique, nous vous prions de contacter le bureau technique FIBRAN ou visiter le site www.fibran.it.

21/10/2019

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it