

# FIBRANgypS JF SUPER



## Descrizione prodotto

Stucco a base gesso in polvere con ottima lavorabilità, ad elevata resistenza a flessione e compressione, ritiro minimo, per la stuccatura di lastre in gesso rivestito ad elevata resistenza meccanica e superficiale,.

Applicazione manuale. Adatto come prima e seconda mano ed anche come rasante del giunto.

Marcato 4B CE con nastro di rinforzo secondo la norma UNI EN 13963:2014.

## Campo di impiego

Trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito con nastro in fibra di vetro o in carta per sistemi ad elevata resistenza, per la stuccatura delle teste delle viti di fissaggio e per la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso danneggiate.

Viene anche utilizzato nella posa dei paraspigoli e nella finitura degli angoli interni con nastro microforato.

Particolarmente indicato per lastre tipo FIBRANgypS ID e SUPER.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13501-1
Tempo di lavorabilità	minuti	50-60*	EN 13963
Tempo di presa	minuti	70-80*	EN 13963
Resa	kg/m <sup>2</sup>	0,39	-
Preparazione	-	impasto manuale o meccanico	-
Rapporto acqua/polvere	-	1 l /1,7 kg	-

\*tempi indicativi, variabili in funzione delle condizioni climatiche

## Stoccaggio e applicazione

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

21/10/2019