

FIBRANGYPS JF60



Descrizione Prodotto

Stucco a base gesso in polvere, da miscelare con acqua, per la stuccatura di lastre in gesso rivestito, ad applicazione manuale e presa molto rapida. Sigillante bivalente sia come bedding compound che di finitura. Adatto come prima e seconda mano.

Marcato 3B CE secondo la norma UNI EN 13963.

Confezionato in sacchi da 5 kg e 10 kg.

Campo di applicazione

Trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito con nastro, per la stuccatura delle teste delle viti di fissaggio e per la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso danneggiate. Viene anche utilizzato nella posa dei paraspigoli e nella finitura degli angoli interni con nastro microforato.

| Caratteristiche | U. M. | Valore | Norma |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| Reazione al fuoco | Classe | A1 | EN 13501-1 |
| Peso specifico | kg/m ³ | 825 ± 25 | |
| Densità prodotto indurito | kg/m ³ | 1050 ± 50 | |
| Tempo di lavorabilità | minuti | 90/120 | |
| Tempo di presa | minuti | 180 | EN 13963 |
| Resa | kg/m ² | 0,39 | |
| Preparazione | - | impasto manuale con utensili puliti | |
| Rapporto acqua/polvere | - | 1 l /1,65 kg | |

Stoccaggio e applicazione

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

21/12/2021 rev5

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it