

FIBRANGYPS A



Description de produit

Plaque de plâtre standard type A selon la norme européenne EN 520.

Face à vue: couleur ivoire.

Bords amincis (BA) et épaisseurs: 9,5mm (BA10), 12,5mm (BA13), 15mm (BA15) e 18mm (BA18).

La plaque n'émet pas de substances polluantes – classifiée A+ selon EN ISO 16000-09.

Domaine d'emploi

Réalisation des cloisons de séparation, contre-cloisons, plafonds et enduit à sec.

Caractéristiques	U. M.	Valeur	Norme de référence
Type de bord	-	BA Bord Aminci	EN 520
Largeur	mm	1200	EN 520
Conductivité thermique (à 10°C)	W/m K	$\lambda = 0,21$	EN 10456
Réaction au Feu	classe	A2-s1,d0	EN 520
Chaleur spécifique	kJ/kg K	$c_p = 1,0$	EN 10456
Facteur de résistance à la vapeur (champ sec)	-	$\mu = 10$	EN 10456

Type	Epaisseur [mm]	Poids [kg/m ²]	Longueur [m]	Résistance à la flexion	
				longitudinal [N]	transversal [N]
BA10	9,5	8,0	2,0-2,5-3,0	≥ 400	≥ 160
BA13 NF	12,5	9,0	2,0-2,5-2,6-2,7-2,8-3,0	≥ 600	≥ 210
BA15	15	11,4	2,0-2,5-2,6-2,8-3,0	≥ 650	≥ 250
BA 18	18	15,5	2,6	≥ 774	≥ 303

Marquage CE sur la face arrière de la plaque:
FIBRANGYPS A – ép. mm – CE – A – EN 520 A2-S1,d0(B) – A+; date et heure de production - numero D.o.P.

La société FIBRAN S.p.A se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. L'utilisateur doit vérifier que la fiche technique est la dernière mise à jour. L'utilisateur doit vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu, en assumant toutes les responsabilités dérivant de son utilisation. Pour toute information technique, nous vous prions de contacter le bureau technique FIBRAN ou visiter le site www.fibran.it.

Date 23/03/2021_rev2

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it