# FIBRANgyps H1 13 NF

## Descrizione Prodotto

Lastra in gesso rivestito tipo H1 additivata per ridurre l'assorbimento d'acqua, marcata CE in conformità alla UNI EN 520 e NF secondo la norma francese. Si identifica per il colore verde sulla faccia a vista.

Disponibile nella versione BA13 di spessore nominale 12,5 mm.

Non emette sostanze inquinanti – ha ottenuto la classificazione A+ secondo la normativa EN ISO 16000-09.

## Campo di impiego

Adatta per la realizzazione di pareti interne, contropareti, controsoffitti in ambienti umidi quali cucine, bagni, piani pilotis, portici.

| Caratteristiche | U. M. | Valore | Norma |
|---|---|---|---|
| Bordi | - | BA bordo assottigliato | EN 520 |
| Larghezza | mm | 1200 | EN 520 |
| Conduttività termica (a 10°C) | W/m K | $\Lambda_d$ = 0,21 valore tabulato | EN 10456 |
| Reazione al fuoco | Classe | A2-s1,d0 | EN 520 |
| Calore specifico | kJ/kg K | cp = 1,0 valore tabulato | EN 10456 |
| Fattore di Resistenza al vapore | - | μ = 10 valore tabulato | EN 10456 |
| Assorbimento d'acqua totale | % | < 5 | EN 520 |
| Assorbimento d'acqua superficiale | g/m² | ≤ 180 | EN 520 |

| Tipo | Spessore [mm] | Peso [kg/m²] | Lunghezza [m] | Fless. long. [N] | Fless. Trasv. [N] |
|---|---|---|---|---|---|
| BA13 NF | 12,5 | 9,2 | 2,0 - 2,5 -2,6 - 3,0 | ≥ 600 | ≥ 210 |

Marcatura presente sul retro della lastra:
FIBRANgyps H1 – sp. 12,5 mm - NF 39 CE – H1 - EN 520 A2-S1,d0(B) - A+; data e ora di produzione - numero D.o.P.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.
30/12/2020 rev2

**FIBRAN S.p.A**. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it