

FIBRANGYPS GLUE



Descripción

Pasta de agarre en polvo, en base a yeso, de alta densidad

Norma de referencia EN 14496: 2006-02.

Uso recomendado

Indicado para adherir placas de yeso laminado (PYL) y productos transformados FIBRANGYPS AXps, FIBRANGYPS Ageo, FIBRANGYPS Aeps, FIBRANGYPS AEps G sobre estructura existente.

características	Unidad	Valor	Norma
Reacción al fuego	Clase	A1	EN 13501-1
Tiempo de trabajo	minutos	90	
Tiempo de fraguado	minutos	480	
Preparación	-	preferiblemente mecánica	
agua / polvo	-	100/160	

Almacenaje y aplicaciones

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

Se aplica con espátula o llana sobre las placas o el muro base, de manera indistinta, en forma de pelladas de unos 10-12 cm separadas entre sí unos 35-40 cm. El tiempo de utilización es de unos 90 min; una vez fraguada, la pasta no debe ser utilizada. Las herramientas deben limpiarse inmediatamente después de ser utilizadas. Es necesario esperar al fraguado final, unas 24h, antes de dar por finalizado el trasdosado ya que la adherencia total se logra al finalizar el fraguado. No se podrá añadir agua una vez se haya fraguado el producto ya que pueden producirse alteraciones en la resistencia final de la pasta. No se deberá aplicar con temperatura ambiente superior a 35°C ni inferior a 5°C.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica, por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

Fecha 25/10/2019 – rev.1

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it