

COPERTURA PIANA OCCASIONALMENTE PEDONABILE CON IMPERMEABILIZZAZIONE SINTETICA - STRUTTURA IN LAMIERA GRECATA FIBRANgeo BP-70 o FIBRANgeo BP-70-L o FIBRANgeo BP-HD-L

L'isolamento della copertura piana occasionalmente pedonabile con struttura in lamiera grecata sarà realizzato con dei pannelli portanti termoacustici incombustibili in lana di roccia monodensità a fibre semiorientate **FIBRANgeo BP-70** o **FIBRANgeo BP-70-L** o **FIBRANgeo BP-HD-L** non rivestiti e idonei per la successiva posa della membrana sintetica in TPO o PVC.

Nel caso particolare in cui le lamiere grecate siano stata montate con pendenza zero, lo strato di pendenza sarà realizzato con l'impiego dei pannelli pendenzati in lana di roccia **FIBRANgeo INCLINE BOARDS** posizionati sopra i pannelli isolanti di copertura.

FIBRANgeo BP-70

- Marcato CE secondo **EN 13162**
- **Biosolubile** nel rispetto della Nota Q del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
- Conformità alla nota Q certificata dall'ente **EUCEB**
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (**EPD**) di tipo III secondo le norme ISO 14025 & ISO 15804
- Rispondenza ai requisiti del D.M. 11/10/2017 "**CAM**"
- Dimensioni: **1200 x 1000 mm** o **2000 x 1200 mm**
- Conducibilità termica dichiarata a 10°C $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m K}$ secondo UNI EN 12667 e UNI EN12939
- Spessore pannello $d_N = 40/50/60/80/100/120/140/160/180/200 \text{ mm}$ (selezionare)
- Resistenza termica dichiarata $R_D = 1,00/1,25/1,50/2,05/2,55/3,05/3,55/4,10/4,60/5,10 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (selezionare in funzione dello spessore)
- Euroclasse di reazione al fuoco **A1** secondo UNI EN 13501-1
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu = 1$ secondo UNI EN 12086
- Resistenza alla compressione a 10% di deformazione pari a **CS(10)= 70 kPa** secondo EN 826
- Resistenza al carico puntuale per 5 mm di deformazione **PL(5)= 700 N** secondo EN 12430
- Compressibilità **CP = 2 mm** secondo EN 13162 e EN 12431
- Resistenza alla trazione **20 kPa** secondo EN 1607
- Calore specifico **Cp = 1,03 kJ/kg.K** secondo UNI EN 12524
- Assorbimento d'acqua a breve termine (24 ore) **Ws < 1 kg/m²** secondo EN 1609
- Assorbimento d'acqua a lungo termine (28 giorni) **WLP < 3 kg/m²** secondo EN 12087
- Resistività al flusso dell'aria **AFr ≥ 60 kPa s/m²** secondo EN 29053
- Rigidità dinamica **SD= 35 MN/m³** per lo spessore 50 mm secondo EN 29052-1
- Assorbimento acustico $\alpha_w = 0,95$ per lo spessore 50 mm secondo ISO 11654
- Rapporto di convalida del 25/03/2019 del certificato di **fonoisolamento** Istituto GIORDANO n.349830 del pannello **FIBRANgeo BP-70 spessore 120 mm** installato su una lamiera grecata H153 mm spessore 0,75 mm in cui si attesta un valore del potere fonoisolante **R_w = 39 dB**
- Certificato di **resistenza al fuoco** Istituto RFSCPI n.1983_cg-3 del pannello **FIBRANgeo BP-70 spessore 90+90 mm** installato su una lamiera grecata H153 mm spessore 0,88 mm con sovraccarico 0,9 kN/m² in cui si attesta una classe di resistenza al fuoco **REI 30**.

FIBRANgeo BP-70-L

- Marcato CE secondo **EN 13162**
- **Biosolubile** nel rispetto della Nota Q del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
- Conformità alla nota Q certificata dall'ente **EUCEB**
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (**EPD**) di tipo III secondo le norme ISO 14025 & ISO 15804
- Rispondenza ai requisiti del D.M. 11/10/2017 "**CAM**"
- Dimensioni: **1200 x 1000 mm** o **2000 x 1200 mm**
- Bordi battentati sui 4 lati, larghezza 15 mm
- Conducibilità termica dichiarata a 10°C $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m K}$ secondo UNI EN 12667 e UNI EN12939
- Spessore pannello $d_N = 100/120/140/160/180/200 \text{ mm}$ (selezionare)
- Resistenza termica dichiarata $R_D = 2,55/3,05/3,55/4,10/4,60/5,10 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (selezionare in funzione dello sp. d_N)
- Euroclasse di reazione al fuoco **A1** secondo UNI EN 13501-1
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu = 1$ secondo UNI EN 12086
- Resistenza alla compressione a 10% di deformazione pari a **CS(10)= 70 kPa** secondo EN 826
- Resistenza al carico puntuale per 5 mm di deformazione **PL(5)= 700 N** secondo EN 12430
- Compressibilità **CP = 2 mm** secondo EN 13162 e EN 12431
- Resistenza alla trazione **20 kPa** secondo EN 1607
- Calore specifico **Cp = 1,03 kJ/kg.K** secondo UNI EN 12524
- Assorbimento d'acqua a breve termine (24 ore) **Ws < 1 kg/m²** secondo EN 1609
- Assorbimento d'acqua a lungo termine (28 giorni) **W_{LP} < 3 kg/m²** secondo EN 12087
- Resistività al flusso dell'aria **AFr ≥ 60 kPa s/m²** secondo EN 29053
- Rigidità dinamica **SD= 35 MN/m³** per lo spessore 50 mm secondo EN 29052-1
- Assorbimento acustico $\alpha_w = 0,95$ per lo spessore 50 mm secondo ISO 11654
- Rapporto di convalida del 25/03/2019 del certificato di **fonoisolamento** Istituto GIORDANO n.349830 del pannello **FIBRANgeo BP-70 spessore 120 mm** installato su una lamiera grecata H153 mm spessore 0,75 mm in cui si attesta un valore del potere fonoisolante **R_w = 39 dB**
- Certificato di **resistenza al fuoco** Istituto RFSCPI n.1983_cg-3 del pannello **FIBRANgeo BP-70 spessore 90+90 mm** installato su una lamiera grecata H153 mm spessore 0,88 mm con sovraccarico 0,9 kN/m² in cui si attesta una classe di resistenza al fuoco **REI 30**.

FIBRANgeo BP-HD-L

- Marcato CE secondo **EN 13162**
- **Biosolubile** nel rispetto della Nota Q del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
- Conformità alla nota Q certificata dall'ente **EUCEB**
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (**EPD**) di tipo III secondo le norme ISO 14025 & ISO 15804
- Rispondenza ai requisiti del D.M. 11/10/2017 "**CAM**"
- Dimensioni: **1200 x 1000 mm** o **2000 x 1200 mm**
- Bordi battentati sui 4 lati, larghezza 15 mm
- Conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 12667 e UNI EN12939
 - $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m K}$ per lo spessore 100 mm
 - $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m K}$ per gli spessori 120÷200 mm
- Spessore pannello $d_N = 100/120/140/160/180/200 \text{ mm}$ (selezionare)
- Resistenza termica dichiarata $R_D = 2,60/3,20/3,75/4,30/4,85/5,40 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (selezionare in funzione dello sp. d_N)
- Euroclasse di reazione al fuoco **A1** secondo UNI EN 13501-1
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu = 1$ secondo UNI EN 12086
- Resistenza alla compressione a 10% di deformazione pari a **CS(10)= 60 kPa** secondo EN 826
- Resistenza al carico puntuale per 5 mm di deformazione **PL(5)= 600 N** secondo EN 12430
- Compressibilità **CP = 2 mm** secondo EN 13162 e EN 12431
- Resistenza alla trazione **20 kPa** secondo EN 1607
- Calore specifico **Cp = 1,03 kJ/kg.K** secondo UNI EN 12524
- Assorbimento d'acqua a breve termine (24 ore) **Ws < 1 kg/m²** secondo EN 1609
- Assorbimento d'acqua a lungo termine (28 giorni) **WLP < 3 kg/m²** secondo EN 12087
- Resistività al flusso dell'aria **AFr ≥ 60 kPa s/m²** secondo EN 29053
- Rigidità dinamica secondo EN 29052-1:
 - SD= 25 MN/m³** per lo spessore 100 mm
 - SD= 15 MN/m³** per gli spessori 120÷200 mm
- Assorbimento acustico $\alpha_w = 0,95$ per lo spessore 50 mm secondo ISO 11654

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. FIBRAN S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di modalità applicative diverse da quelle illustrate nel presente documento. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico che è a disposizione per consigli su eventuali applicazioni specifiche.

14/09/21- rev4