




FIBRANxps MAESTRO



spessore pannello ≤ 60 mm



spessore pannello > 60 mm

Descrizione prodotto

Pannello in polistirene estruso FIBRANxps MAESTRO a tutta altezza con superficie liscia (pelle) e bordo ad incastro sui 4 lati. La densità nominale è pari a 30 kg/m³. Il pannello FIBRANxps MAESTRO è marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13164.

Campo d'impiego

- Isolamento termico all'estradosso di coperture inclinate
- Isolamento termico all'intradosso di coperture inclinate
- Isolamento termico di pareti perimetrali in intercapedine
- Isolamento termico di controsoffitti di edifici adibiti ad attività industriali, sportive e agricole

Caratteristica	U. M.	Valore	Norma
Bordo	-	incastro a metà spessore per spessore ≤ 60 mm incastro a 25 mm dal bordo per spessore > 60 mm	-
Dimensioni (utili)	mm	2800 x 600	EN 822
Dimensioni (battentatura inclusa)	mm	2815 x 615	EN 822
Conduttività termica (a 10°C)	W/m K	variabile con lo spessore	EN 12667
Reazione al fuoco	Classe	E	EN 13501-1
Calore specifico	kJ/kg K	Cp = 1,45	EN 10456
Fattore di resistenza al vapore	-	μ = 100	EN 12086
Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione	%	WL(T) ≤ 0,7	EN 12087
Assorbimento d'acqua a lungo termine per diffusione*	%	WD(V) = 2 - spessori 50-60 mm WD(V) = 1 - spessori 80-160 mm	EN 12088
Resistenza alla compressione a 10% di deformazione	kPa	CS(10\Y)300	EN 826
Modulo d'elasticità a compressione	MPa	E = 20	EN 826
Resistenza a trazione perpendicolare alla superficie (⊥)	kPa	TR = 600	EN 1607
Stabilità dimensionale a 70 °C e 90% di umidità relativa	%	DS(70,90) ≤ 5	EN 1604

Codice designazione:
XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)* - FTCD1 - MU150

Caratteristica	U. M.	Valore	Norma
Deformazione alla compressione di 40 kPa e 70°C	%	DLT(2)5 ≤ 5	EN 1605
Coefficiente di dilatazione termica lineare	mm/m K	0,075	-
Resistenza al gelo-disgelo	%	FT CDi = 1	EN 12091
Temperatura d'utilizzo	°C	da -50 a +75	EN 14706

Caratteristica	Indicazioni
CAM (Criteri Ambientali Minimi)	Tutti i prodotti in polistirene estruso FIBRANxps rispondono ai requisiti del D.M. 11/10/2017 «CAM». Riguardo il rispetto della percentuale minima in peso di materiale riciclato e/o recuperato, tale caratteristica è certificata nella "Dichiarazione Ambientale di Prodotto" (EPD) di tipo III conforme alle norme ISO 14025 & ISO 15804 e avente "EPD registration number" S-P-02372.
Sostenibilità	Prodotto non contenente HFC e HBCDD. Prodotto riciclabile al 100%. Dalla certificazione EPD si evince: - GWP < 5 ("Global Warming Potential") - ODP = 0 ("Ozone Depletion Potential")
Confezionamento	Pannelli in pacchi su pallet

Caratteristica				Confezionamento		
spessore pannelli (mm)	conduttività termica dichiarata λ_{D25} ** (W/ m K)	resistenza termica dichiarata R_{D25} ** (m ² K/ W)	conduttività termica a 50 anni (W/ m K)	pannelli/pacco (n.)	pacchi/pallet (n.)	quantità pallet (m ²)
50	0,033	1,50	0,033	8	12	161,28
60	0,033	1,80	0,033	7	12	141,12
80	0,034	2,35	0,034	5	12	100,80
100	0,035	2,85	0,035	4	12	80,64
120	0,035	3,40	0,035	3	14	70,56
140	0,035	4,00	0,035	3	14	70,56
160***	0,036	4,40	0,037	2	16	53,76

** Calcolata secondo la norma EN 13164 per un periodo di 25 anni

*** Altri spessori e dimensioni disponibili su richiesta

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. FIBRAN S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di modalità applicative diverse da quelle illustrate nel presente documento. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico che è a disposizione per consigli su eventuali applicazioni specifiche.

Data 27/05/2021 – rev7