

FIBRANgyps QF25



Descrizione Prodotto

Rasante a basso spessore per interni, composto da una miscela di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcari selezionati, resine e additivi specifici, confezionato in sacchi da 25 kg.

Marcato CE secondo la norma UNI EN 13279-1.

Campo di impiego

Adatto per rasature a basso spessore su qualsiasi superficie intonacata a base cementizia o a base gesso, per interni.

Preparazione della parete

Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che il sottofondo sia pulito, asciutto e privo di polvere.

Preparazione e utilizzo

Versare a spolvero il contenuto di un sacco da 25 kg in circa 14 litri di acqua pulita per evitare la formazione di grumi, lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, poi miscelare a mano o con un miscelatore elettrico a basso numero di giri, finché l'impasto non abbia raggiunto una consistenza cremosa. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in circa 50-60 minuti (con una temperatura di 20°C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con temperature elevate. Applicare il prodotto sulla parete utilizzando una spatola larga "americana", avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali asperità. Il prodotto è applicabile da uno spessore minimo di 1 mm ad uno spessore massimo di 3 mm per ogni applicazione (fresco su fresco).

Caratteristiche	U. M.	Valore
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Rapporto acqua / gesso	-	14l /25kg
Tempo di fine presa (Vicat)	min	90 / 120
Consumo per rasatura (1mm di spessore)	kg/m ²	0,9
Resistenza a compressione	N/mm ²	5
Resistenza a flessione	N/mm ²	2
Reazione al fuoco	Classe	A1

Stoccaggio e avvertenze

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione, stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Prima di carteggiare la parete, si consiglia di far asciugare completamente il prodotto. Dopo l'applicazione, i locali devono essere aerati per evitare la formazione di muffe e permettere la giusta asciugatura.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.
14/05/2021 rev0