

FIBRANgypS QF35



Descrizione Prodotto

Rasante a alto spessore a base gesso per interni, confezionato in sacchi da 25 kg.

Marcato CE secondo la norma UNI EN 13279-1

Campo di impiego

Rasature ad alto spessore e riempiture fino a spessori di 10 mm, fino a completa lisciatura.

Preparazione della parete

Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che il sottofondo sia asciutto, pulito e privo di polvere.

Preparazione e utilizzo

Versare a spolvero il contenuto di un sacco da 25 kg in circa 18 litri di acqua pulita fino al raggiungimento di una consistenza cremosa. Per evitare la formazione di grumi, lasciare riposare circa 5 minuti; poi impastare a mano o con un agitatore meccanico, fino a completa omogeneizzazione del prodotto. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in circa 40 minuti (con una temperatura di 20° C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con temperature elevate. Applicare il prodotto sulla parete utilizzando una spatola larga "americana", avendo cura di stenderlo in maniera uniforme. Il prodotto è applicabile in più mani, fresco su fresco, da uno spessore di 5 mm ad un massimo di 10 mm; tra una mano e l'altra attendere che il prodotto abbia appena iniziato la presa.

Caratteristiche	U. M.	Valore
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Rapporto acqua / gesso	-	18l /25kg
Tempo di fine presa (Vicat)	min	30 / 40
Consumo per rasatura (1mm di spessore)	kg/m ²	0,9
Resistenza a compressione	N/mm ²	6,5 ÷ 7,5
Resistenza a flessione	N/mm ²	2,5 ÷ 3,0
Reazione al fuoco	Classe	A1

Stoccaggio e avvertenze

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione, stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Prima di carteggiare la parete, si consiglia di far asciugare completamente il prodotto. Dopo l'applicazione, i locali devono essere aerati per evitare la formazione di muffe e permettere la giusta asciugatura.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.
14/05/2021 rev0