

FIBRANgyps FT3



Descripción del Producto

FIBRANgyps FT3, cola - pasta alisadora compuesta por una mezcla de sulfato de calcio hemihidrato, aditivos, resinas, utilizado para la instalación y acabado superficial de los paneles FIBRANgyps TECNO.

Envasado en sacos de 25 kg.

Marcado CE según la norma UNI EN 12860: 02.

Campo de aplicación

FIBRANgyps FT3, cola - especialmente diseñada para la colocación y acabado superficial de los paneles FIBRANgyps TECNO, paneles de ladrillos de yeso y bloques de yeso.

También se utiliza para la instalación de productos de yeso de cualquier tipo como rosetas, marcos, etc.

Características	U. M.	Valores
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Adhesivo, proporción - agua / yeso	-	16,5 l /25 kg
Compuesto alisador, relación agua / yeso	-	17,5 l /25 kg
Tiempo de fraguado (Vicat)	min	180 / 240
Consumo para acabado (1 mm de espesor)	kg/m ²	0,9
Consumo para pegar	kg/m ²	0,5
Resistencia a la compresión	N/mm ²	6,6 ÷ 7,8
Resistencia a la flexión	N/mm ²	2,6 ÷ 3,4
Reacción al fuego	Clase	A1

Codigo del producto	Peso del saco [kg]	Sacos / pallet [n]	Peso pallet [kg]
SCFT3SA25GR	25	50	1250

Almacenamiento: Almacene el producto en un lugar seco lejos de la humedad. Las bolsas deben almacenarse sin contacto directo con el suelo y protegidas de cualquier goteo.

Advertencias: El producto debe utilizarse a temperaturas entre 5 y 35 ° C. A temperaturas más bajas, el secado se vuelve demasiado lento y el producto puede dañarse con las heladas. A temperaturas más altas, un secado demasiado rápido puede provocar microgrietas. Después de la aplicación, la sala debe ventilarse para permitir un secado adecuado.

Úselo dentro de los 9 meses a partir de la fecha de fabricación.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos mostrados sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente verificar que la información técnica sea adecuada para el uso específico previsto. Para obtener más información técnica, visite el sitio web www.fibran.it o contacte con la Oficina Técnica.

28/04/2021 rev0

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it