

FIBRANgyps FT3 H



Descripción del Producto

FIBRANgyps FT3H, cola - pasta alisadora compuesta por una mezcla de sulfato de calcio hemihidrato, aditivos hidrófugos, resinas, Utilizado para la instalación y acabado superficial de los paneles FIBRANgyps TECNO H en áreas con alta humedad y de paneles de yeso y bloques de yeso. También se utiliza para la colocación de estucos, cornisas y rosetones.

Envasado en sacos de 25 kg.

Marcado CE según la norma UNI EN 12860: 02.

Campo de aplicación

FIBRANgyps FT3H, cola - especialmente diseñada para la colocación y acabado superficial de los paneles FIBRANgyps TECNO H, paneles de yeso y bloques de yeso.

También se utiliza para la instalación de productos de yeso de cualquier tipo como estucos, rosetones, marcos, etc.

Características	U. M.	Valores
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Adhesivo, proporción - agua / yeso	-	16,5 l /25 kg
Compuesto alisador, relación agua / yeso	-	17,5 l /25 kg
Tiempo de fraguado (Vicat)	min	180 / 240
Consumo para el acabado(1mm de espesor)	kg/m ²	0,9
Consumo para pegar	kg/m ²	0,5 ÷ 2
Resistencia a la compresión	N/mm ²	6,6 ÷ 7,8
Resistencia a la flexión	N/mm ²	2,6 ÷ 3,4
Reacción al fuego	Clase	A1

Código del producto	Peso del saco [kg]	Sacos / pallet [n]	Peso pallet [kg]
SCFT3IDROSA25GR	25	50	1250

Almacenamiento: Almacene el producto en un lugar seco lejos de la humedad. Los sacos deben almacenarse sin contacto directo con el suelo y protegidos de cualquier goteo.

Advertencias: El producto debe utilizarse a temperaturas entre 5 y 35 ° C. A temperaturas más bajas, el secado se vuelve demasiado lento y el producto puede dañarse con las heladas. A temperaturas más altas, un secado demasiado rápido puede provocar microgrietas. Después de la aplicación, la sala debe ventilarse para permitir un secado adecuado.

Úselo dentro de los 9 meses a partir de la fecha de fabricación.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos mostrados sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente verificar que la información técnica sea adecuada para el uso específico previsto. Para obtener más información técnica, visite el sitio web www.fibran.it o contacte con la Oficina Técnica.

28/04/2021 rev0

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it