

FIBRANGYPS QF25



Descripción

FIBRANGYPS QF25 es una mezcla de yeso hemihidrato, cal hidratada, agregados de caliza seleccionados, resinas y aditivos específicos, embalado en bolsa de 25 kg.

Marcado CE según la norma europea UNI EN 13279-1.

Campo de uso

Es un espumado de bajo espesor que se aplica sobre cualquier superficie de revocos a base de cemento o yeso en interiores.

Preparación del sustrato

Antes de aplicar el producto, asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco y libre de polvo.

Preparación y aplicación

Espolvorear el contenido de un saco de 25 kg en unos 14 litros de agua limpia para evitar la formación de grumos, dejar reposar la mezcla unos 5 minutos, luego mezclar a mano o con batidora eléctrica a baja velocidad, hasta que la masa haya alcanzado un consistencia cremosa. Preparar una cantidad de producto que se pueda utilizar en unos 50-60 minutos (a una temperatura de 20 °C). El tiempo de trabajabilidad del producto se puede reducir con altas temperaturas. Aplicar el producto en la pared desde un espesor mínimo de 1 mm hasta un espesor máximo de 3 mm para cada mano (fresco sobre fresco).

Características	Unidad	Valor
Residuo en 100 µm	%	< 0,5
Proporción de agua / polvo	-	14l /25kg
Tiempo de fraguado (Vicat)	min	90 / 120
Consumo teórico (espesor 1 mm)	kg/m ²	0,9
Resistencia a la compresión	N/mm ²	5
Resistencia a la flexión	N/mm ²	2
Reacción al fuego	Class	A1

Almacenamiento y advertencias

Úselo dentro de los 9 meses posteriores a la fecha de fabricación. Teme la humedad. No almacenar en contacto directo con el suelo. El producto debe utilizarse a temperaturas entre 5 y 35 ° C. Evite exponer el producto aplicado a fuertes cambios térmicos.