

FIBRANGYPS QF35



Descripción

FIBRANGYPS QF35 es una capa alisadora a base de yeso de alto espesor para interiores, embalado en bolsa de 25 kg. Marcado CE según la norma europea UNI EN 13279-1.

Campo de uso

Desde alisados de alto espesor y rellenos hasta 10 mm de espesor, hasta un alisado completo.

Preparación del sustrato

Antes de aplicar el producto, asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco y libre de polvo.

Preparación y aplicación

Espolvorear el contenido de una bolsa de 25 kg en unos 18 litros de agua limpia hasta obtener una consistencia cremosa. Para evitar la formación de grumos, dejar reposar unos 5 minutos; luego mezclar a mano o con agitador mecánico, hasta que el producto esté completamente homogeneizado. Preparar una cantidad de producto que se pueda utilizar en unos 40 minutos (con una temperatura de 20 °C). El tiempo de trabajabilidad del producto se puede reducir con altas temperaturas. Aplicar el producto en la pared con una espátula ancha "americana", cuidando de extenderlo uniformemente. El producto se puede aplicar en varias manos, fresco sobre fresco, desde un espesor de 5 mm hasta un máximo de 10 mm; entre una capa y otra, espere hasta que el producto comience a fraguar (fresco sobre fresco).

Características	Unidad	Valor
Residuo en 100 µm	%	< 0,5
Proporción de agua / polvo	-	18l /25kg
Tiempo de fraguado (Vicat)	min	30 / 40
Consumo teórico (espesor 1 mm)	kg/m ²	0,9
Resistencia a la compresión	N/mm ²	6,5 ÷ 7,5
Resistencia a la flexión	N/mm ²	2,5 ÷ 3,0
Reacción al fuego	Class	A1

Almacenamiento y advertencias

Úselo dentro de los 9 meses posteriores a la fecha de fabricación. Teme la humedad. No almacenar en contacto directo con el suelo. El producto debe utilizarse a temperaturas entre 5 y 35 °C. A temperaturas más bajas, el secado se vuelve demasiado lento y el producto puede dañarse con las heladas; a temperaturas más altas, un secado demasiado rápido puede causar microgrietas. Antes de lijar la pared, deje que el producto se seque por completo. Después de la aplicación, las habitaciones deben ventilarse para permitir un secado adecuado. Evite el calentamiento inmediato del local.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

Date 21/06/2021 rev0

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it