

FIBRANgyps QF35



Description de produit

FIBRANgyps QF35 est une couche de lissage de grande épaisseur à base de plâtre pour les intérieurs., emballé dans des sacs de 25 kg.

Marquage CE selon la norme européenne UNI EN 13279-1.

Domaine d'emploi

Lissage de haute épaisseur et obturations jusqu'à 10 mm d'épaisseur, jusqu'au lissage complet.

Préparation du support

Avant d'appliquer le produit, assurez-vous que le substrat est propre, sec et exempt de poussière.

Préparation et application

Saupoudrer le contenu d'un sac de 25 kg dans environ 18 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'une consistance crémeuse. Pour éviter la formation de grumeaux, laissez reposer environ 5 minutes; puis mélanger à la main ou avec un agitateur mécanique, jusqu'à ce que le produit soit complètement homogénéisé. Préparez une quantité de produit utilisable en 40 minutes environ (à une température de 20 °C). Le temps de maniabilité du produit peut être réduit à des températures élevées. Appliquer le produit sur le mur à l'aide d'une large spatule «américaine» en prenant soin de l'étaler uniformément. Le produit peut être appliqué en plusieurs couches, frais sur frais, d'une épaisseur de 5 mm à un maximum de 10 mm; entre une couche et l'autre, attendez que le produit commence à peine à prendre (frais sur frais).

Caractéristiques	U. M.	Valeur
Résidu à 100 µm	%	< 0,5
Rapport eau / poudre	-	18l /25kg
Temps de prise (Vicat)	min	30 / 40
Consommation théorique (épaisseur 1 mm)	kg/m ²	0,9
Résistance à la compression	N/mm ²	6,5 ÷ 7,5
Résistance à la flexion	N/mm ²	2,5 ÷ 3,0
Réaction au feu	Class	A1

Stockage et attention

Utiliser dans les 9 mois suivant la date de fabrication. Il craint l'humidité. Ne pas stocker en contact direct avec le sol. Le produit doit être utilisé à des températures comprises entre 5 et 35 °C. Évitez d'exposer les surfaces fraîchement lissées à des changements thermiques importants.

La société FIBRAN S.p.A se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. L'utilisateur doit vérifier que la fiche technique est la dernière mise à jour. L'utilisateur doit vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu, en assumant toutes les responsabilités dérivant de son utilisation. Pour toute information technique, nous vous prions de contacter le bureau technique FIBRAN ou visiter le site www.fibran.it.

Date 23/06/2021

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it