

FIBRANgyps Q WHITE



Description de produit

FIBRANgyps Q WHITE est une couche de lissage de faible épaisseur pour les intérieurs extra-blancs, composée d'un mélange d'hémihydrate de gypse sélectionné, de chaux hydratée, d'agrégats de calcaire, de résines et d'additifs spécifique, emballé dans des sacs de 25 kg.

Marquage CE selon la norme européenne UNI EN 13279-1.

Domaine d'emploi

Lissage extra blanc, faible épaisseur de toute surface enduite à base de ciment ou de plâtre.

Préparation du support

Avant d'appliquer le produit, assurez-vous que le substrat est propre, sec et exempt de poussière.

Préparation et application

Saupoudrez le contenu d'un sac de 25 kg dans environ 14 litres d'eau propre. Pour éviter la formation de grumeaux, laissez reposer la pâte pendant environ 5 minutes, puis mélangez à la main ou au batteur électrique à basse vitesse, jusqu'à ce que le produit soit complètement homogénéisé. Préparez une quantité de produit utilisable en 60 à 90 minutes environ (à une température de 20 °C). Le temps de maniabilité du produit peut être réduit à des températures. Appliquer le produit sur le mur d'une épaisseur minimale de 1 mm à une épaisseur maximale de 3 mm pour chaque application (frais sur frais).

| Caractéristiques | U. M. | Valeur |
|---|-------------------|-----------|
| Résidu à 100 µm | % | < 0,5 |
| Rapport eau / poudre | - | 14l /25kg |
| Temps de prise (Vicat) | min | 90 / 120 |
| Consommation théorique (épaisseur 1 mm) | kg/m ² | 0,9 |
| Résistance à la compression | N/mm ² | 5 |
| Résistance à la flexion | N/mm ² | 2 |
| Réaction au feu | Class | A1 |

Stockage et attention

Utiliser dans les 9 mois suivant la date de fabrication. Il craint l'humidité. Ne pas stocker en contact direct avec le sol. Le produit doit être utilisé à des températures comprises entre 5 et 35 °C. Évitez d'exposer les surfaces fraîchement lissées à des changements thermiques importants.

La société FIBRAN S.p.A se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. L'utilisateur doit vérifier que la fiche technique est la dernière mise à jour. L'utilisateur doit vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu, en assumant toutes les responsabilités dérivant de son utilisation. Pour toute information technique, nous vous prions de contacter le bureau technique FIBRAN ou visiter le site www.fibran.it.

Date 23/06/2021

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it