FIBRANgyps **JF30**

CE

Descrizione Prodotto

Stucco a base gesso in polvere, da miscelare con acqua, per la stuccatura di lastre in gesso rivestito, ad applicazione manuale e presa molto rapida. Sigillante bivalente sia come bedding compound che di finitura. Adatto come prima e seconda mano.
Marcato 3B CE secondo la norma UNI EN 13963.
Confenzionato in sacchi da 5 kg e 10 kg

Campo di applicazione

Trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito con nastro, per la stuccatura delle teste delle viti di fissaggio e per la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso danneggiate. Viene anche utilizzato nella posa dei paraspigoli e nella finitura degli angoli interni con nastro microforato.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	**Classe**	**A1**	**EN 13501-1**
Peso specifico	**kg/m³**	**825 ± 25**	
Densità prodotto indurito	**kg/m³**	**1050 ± 50**	
Tempo di lavorabilità	**minuti**	**30**	**EN 13963**
Tempo di presa	**minuti**	**60**	**EN 13963**
Resa	**kg/m²**	**0,39**	
Preparazione	**-**	**impasto manuale con utensili puliti**	
Rapporto acqua/polvere	**-**	**60/40**	

Stoccaggio e applicazione

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.

Scheda Tecnica

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.
27/07/2020 rev3

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it