

FIBRANgyps FT3 H



Descrizione Prodotto

Il **collante – rasante FIBRANgyps FT3H** a basso assorbimento d'acqua è una miscela di gesso emidrato, additivi e resine per la **posa e la rasatura di pannelli FIBRANgyps TECNO H** (pannelli idrorepellenti), laterogesso, cemento cellulare e per l'incollaggio di manufatti in gesso, cornici e rosoni.

Prodotto confezionato in sacchi da 25 kg.

Marcato CE secondo la norma UNI EN 12860:02 e ETA – 22/0087 del 01/02/2022.

Campo di impiego

Il collante – rasante **FIBRANgyps FT3H** è studiato per la posa e la rasatura dei pannelli in gesso fibrorinforzato FIBRANgyps TECNO H (sempre la prima fila di pareti e contropareti), laterogesso e blocchi in gesso in ambienti umidi.

Viene inoltre impiegato per la posa in opera dei manufatti in gesso (controsoffitti, rosoni, cornici...).

Caratteristiche	U. M.	Valore
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Rapporto acqua / gesso Collante	-	16.5 l / 25 kg
Rapporto acqua / gesso Rasante	-	17.5 l / 25kg
Tempo di fine presa (Vicat)	min	180 / 240
Consumo per rasatura (1mm di spessore)	kg/m ²	0,9
Consumo per incollaggio	kg/m ²	0,5 ÷ 2
Resistenza a compressione	N/mm ²	6,6 ÷ 7,8
Resistenza a flessione	N/mm ²	2,6 ÷ 3,4
Reazione al fuoco	Classe	A1

Codice prodotto	Peso sacco [kg]	Sacchi / pallet [n]	Peso pallet [kg]
SCFT3IDROSA25GR	25	50	1250

Stoccaggio: Stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza alcun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

Avvertenze: Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Dopo l'applicazione, i locali devono essere aerati per permettere la giusta asciugatura. Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione.