

FIBRANgeo BP-40 BIT



Descrizione prodotto

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate con densità nominale – variabile in funzione dello spessore – pari a 130-150 kg/m³ e trattata con resine termoindurenti. Il pannello è rivestito su un lato con bitume mediante processo di termo spalmatura.

Il pannello FIBRANgeo BP-40 BIT è marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162.

Campo d'impiego

Isolamento termico e acustico di coperture piane non pedonabili o occasionalmente pedonabili aventi spessore totale dell'isolante non superiore a 80 mm.

Isolamento termico e acustico di coperture inclinate.

Caratteristica	U. M.	Valore	Norma
Dimensioni	mm	1200 x 1000	-
Conduttività termica dichiarata (a 10°C)	W/m K	$\lambda_D = 0,036$	EN 12667 e EN 12939
Reazione al fuoco	Classe	F	EN 13501-1
Calore specifico	kJ/kg K	$C_p = 1,03$	EN 10456
Fattore di resistenza al vapore	-	$\mu = 1$ lana di roccia $\mu = 50.000$ bitume	EN 12086 EN 10456
Assorbimento d'acqua a breve termine	kg/m ²	WS ≤ 1	EN 1609
Assorbimento d'acqua a lungo termine	kg/m ²	WL(P) ≤ 3	EN 12087
Resistenza alla compressione a 10% di deformazione	kPa	CS(10) = 40	EN 826
Resistenza alla compressione al carico concentrato	N	PL(5) = 500	EN 12430
Compressibilità	mm	CP = 2	EN 13162 EN 12431
Resistenza alla trazione (L)	kPa	TR = 15	EN 1607
Resistenza al flusso d'aria (pannello privo di rivestimento)	kPa s/m ²	AF _r = 50	EN 29053
Rigidità dinamica (per spessore 50 mm)	MN/m ³	SD = 33	EN 29052-1

Codice designazione:

MW - EN 13162 - T7 - CS(10)40 - PL(5)500 - TR15 - CP2 - WS - WL(P) - SD33

Caratteristica	Indicazioni
Salute e sicurezza	<p>I prodotti in lana di roccia FIBRANGEO rispettano i parametri della Nota Q prevista dalla Direttiva Europea 97/69/CE (recepita in Italia con D.M. 01/09/1998), come richiamata dal Regolamento Europeo 1272/2008/CE. La fibra dei prodotti FIBRANGEO è biosolubile (certificato istituto FRAUNHOFER-ITEM n° 02G03002 del 19/05/2003 & n.02G14022 del 03/03/2015).</p> <p>Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 790/2009/CE (10 Agosto 2009), è stata eliminata la classificazione dei prodotti in lana minerale con la frase di rischio «R38 – irritante per la pelle».</p>
Certificazione EUCEB	<p>Tutti i prodotti in lana di roccia FIBRANGEO sono certificati secondo il marchio EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products): Certificato EUCEB n°BEUC-511-19582-435-20182 del 26/02/2021. EUCEB è un organismo indipendente che assicura, con le sue procedure, la conformità della lana minerale alla Nota Q ovvero la biosolubilità e la sua non-classificazione come cancerogeno.</p>
CAM (Criteri Ambientali Minimi)	<p>Tutti i prodotti in lana di roccia FIBRANGEO rispondono ai requisiti dei Decreti «CAM» D.M. 11/10/2017 e D.M. 23/06/2022 (in vigore dal 04/12/2022). Riguardo la percentuale minima in peso di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, tale caratteristica è certificata nella "Dichiarazione Ambientale di Prodotto" (EPD) di tipo III conforme alle norme ISO 14025 & ISO 15804 e avente "EPD registration number" S-P-02373.</p>
Stoccaggio, Movimentazione e Modalità d'Installazione	<p>Consultare le Specifiche d'Installazione e la Scheda di Sicurezza scaricabili dal sito www.fibran.it</p>
Confezionamento	<p>Pannelli su pallet</p>

1200 x 1000		Confezionamento	
Caratteristica			
spessore pannelli (mm)	resistenza termica (m ² K/ W)	pannelli/pallet (n.)	quantità pallet (m ²)
40	1,10	29	34,80
50	1,35	24	28,80
60	1,65	20	24,00
80	2,20	15	18,00

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto.

FIBRAN S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di modalità applicative diverse da quelle illustrate nel presente documento. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico che è a disposizione per consigli su eventuali applicazioni specifiche.

Data 05/12/2022 – rev6