



FIBRANxps 500-L





Descrizione prodotto





Campo d'impiego

Isolamento termico di coperture piane (calde e rovesce) con sovraccarichi elevati

Isolamento termico di coperture verdi

Isolamento termico di terrazzi

Isolamento termico di parcheggi

Isolamento termico di pavimenti industriali (traffico pesante)

Isolamento termico di pavimenti delle camere fredde

Protezione antigelo di sottofondi stradali e ferroviari

Isolamento termico di muri interrati anche in presenza di falda acquifera

Isolamento termico di fondazioni verticali

Isolamento termico di piscine

Isolamento termico sotto platea di fondazione

Caratteristica	U. M.	Valore	Norma
Bordo	-	battentato a metà spessore sui 4 lati, profondità 15 mm	-
Dimensioni (utili)	mm	1250 x 600	EN 822
Dimensioni (battentatura inclusa)	mm	1265 x 615	EN 822
Conduttività termica (a 10°C)	W/m K	variabile con lo spessore	EN 12667
Reazione al fuoco	Classe	E	EN 13501-
Calore specifico	kJ/kg K	Cp = 1,45	EN 10456
Fattore di resistenza al vapore	-	μ= 150	EN 12086
Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione	%	WL(T) ≤ 0,7	EN 12087
Assorbimento d'acqua a lungo termine per diffusione*	%	WD(V) = 2 - spessori 50-60 mm WD(V) = 1 - spessori 80-200 mm	EN 12088
Resistenza alla compressione a 10% di deformazione	kPa	CS(10\Y)500	EN 826
Modulo d'elasticità a compressione	MPa	E = 30	EN 826
Resistenza a trazione perpendicolare alla superficie ($^{\perp}$)	kPa	TR = 400	EN 1607
Stabilità dimensionale a 70 ℃ e 90% di umidità relativa	%	DS(70,90) ≤ 5	EN 1604

Codice designazione:

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - DS(70,90) - DLT(2)5 - TR400 - WL(T)0,7 - WD(V)* - FTCD1 - MU150



Caratteristica	U. M.	Valore		Norma			
Deformazione alla compressione di 40 kPa e 70°C	%	DLT(2)5 ≤ 5		EN 1605			
Resistenza a 50 anni con deformazione < 2% (creep)	kPa	C	EN 1606				
Resistenza a compressione di calcolo sotto platea	kPa	f _{cd} = 21	DIBt Z-23.34-1807				
Coefficiente di dilatazione termica lineare	mm/m K	0,075		-			
Resistenza al gelo-disgelo	%		FT CDi = 1	EN 12091			
Temperatura d'utilizzo	٥С		da -50 a +75	EN 14706			
Caratteristica	Indicazioni						
CAM (Criteri Ambientali Minimi)	Tutti i prodotti in polistirene estruso FIBRANxps rispondono ai requisiti dei Decreti «CAM» D.M. 11/10/2017 e D.M. 23/06/2022 (in vigore dal 04/12/2022). Riguardo la percentuale minima in peso di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, tale caratteristica è certificata nella "Dichiarazione Ambientale di Prodotto" (EPD) di tipo III conforme alle norme ISO 14025 & ISO 15804 e avente "EPD registration number" S-P-02372.						
Sostenibilità	Prodotto non contenente HFC e HBCDD. Prodotto riciclabile al 100%. Dalla certificazione EPD si evince: - GWP < 5 ("Global Warming Potential") - ODP = 0 ("Ozone Depletion Potential")						
Stoccaggio, Movimentazione e Consultare le Specifiche d'Installazione e la Scheda di Sicurezza scaricabili dal sito www.fibran.it							
Confezionamento	Pannelli in pacchi su pallet						
1250 x 600 Caratteristica			Confezionamento				

1250 x	1250 x 600 Caratteristica			Confezionamento		
spessore pannelli (mm)	conduttività termica dichiarata λ _{D25} ** (W/ m K)	resistenza termica dichiarata R _{D25} ** (m² K/ W)	conduttività termica a 50 anni (W/ m K)	pannelli/ pacco (n.)	pacchi/ pallet (n.)	quantità pallet (m²)
50	0,033	1,50	0,033	8	12	72,00
60	0,033	1,80	0,033	7	12	63,00
80	0,034	2,35	0,034	5	12	45,00
100	0,035	2,85	0,035	4	12	36,00
120	0,035	3,40	0,035	3	14	31,50
140	0,035	4,00	0,035	3	12	27,00
160	0,036	4,40	0,037	2	16	24,00
180	0,036	5,00	0,037	2	14	21,00
200***	0,036	5,55	0,037	2	12	18,00

^{**} Calcolata secondo la norma EN 13164 per un periodo di 25 anni

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. FIBRAN S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di modalità applicative diverse da quelle illustrate nel presente documento. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico che è a disposizione per consigli su eventuali applicazioni specifiche.

^{***} Altri spessori e dimensioni disponibili su richiesta