


# FIBRANgyps FT3

## collante - rasante



### Scheda tecnica



## Descrizione

Il collante – rasante FIBRANgyps FT3 è una miscela di gesso emidrato, additivi e resine per la posa e la rasatura di pannelli FIBRANgyps TECNO, laterogesso, cemento cellulare e per l'incollaggio di manufatti in gesso, cornici e rosoni. Marcato CE secondo la norma UNI EN 12860:02 e ETA -22/0087 del 01/02/2022.

**Confezionamento:** sacchi da 25 kg.

## Campi di impiego

Il collante – rasante FIBRANgyps FT3 è studiato per la posa e rasatura dei pannelli in gesso fibrorinforzato, laterogesso e blocchi in gesso. Viene inoltre impiegato per la posa in opera dei manufatti in gesso (controsoffitti, rosoni, cornici...)

Caratteristiche	U. M.	Valore
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Rapporto acqua / gesso Collante	-	16.5 l / 25 kg
Rapporto acqua / gesso Rasante	-	17.5 l / 25kg
Tempo di fine presa (Vicat)	min	180 / 240
Consumo per rasatura (1mm di spessore)	Kg/m <sup>2</sup>	0,9
Consumo per incollaggio	Kg/m <sup>2</sup>	0,5 ÷ 2
Resistenza a compressione	N/mm <sup>2</sup>	6,6 ÷ 7,8
Resistenza a flessione	N/mm <sup>2</sup>	2,6 ÷ 3,4
Reazione al fuoco	Classe	A1

## Stoccaggio

Stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza alcun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali gocciolamenti.

## Applicazione

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Dopo l'applicazione, i locali devono essere aerati per permettere la giusta asciugatura. Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a [tech@fibran.it](mailto:tech@fibran.it)