


FIBRANgyps JF30

stucco in polvere



Scheda tecnica



Descrizione

FIBRANgyps JF30 è uno stucco a base gesso in polvere, da miscelare con acqua, per la stuccatura di lastre in gesso rivestito, ad applicazione manuale e presa molto rapida. Sigillante bivalente sia come bedding compound che di finitura. Adatto come prima e seconda mano. Marcato 3B CE secondo la norma UNI EN 13963, ha ottenuto la classificazione A+ secondo la normativa EN ISO 16000-09.

Confezionamento: sacchi da 5 e 10 kg.

Campi di impiego

Trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito con nastro, per la stuccatura delle teste delle viti di fissaggio e per la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso danneggiate. Viene anche utilizzato nella posa dei parasigoli e nella finitura degli angoli interni con nastro microforato.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13501-1
Tempo di lavorabilità	min	30	EN 13963
Tempo di presa	min	60	EN 13963
Rapporto acqua/gesso	-	100/165	-
Resa	Kg/m ²	0,39	-
Densità prodotto indurito	kg/m ³	1050 + 50	-
Peso specifico	kg/m ³	825 + 25	-
Preparazione	-	impasto manuale con utensili puliti	-

Stoccaggio

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Dopo l'applicazione i locali devono essere areati per permettere la corretta asciugatura.