

FIBRANgyps QF35

rasante alto spessore



Scheda tecnica



Descrizione

FIBRANgyps QF35 è un rasante a alto spessore per interni, composto da una miscela di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcari selezionati, resine e additivi specifici. Marcato CE secondo la norma UNI EN 13279-1.

Confezionamento: sacchi da 25 kg.

Campi di impiego

Rasature ad alto spessore e riempiture fino a spessori di 10 mm, fino a completa lisciatura.

Caratteristiche	U. M.	Valore
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Rapporto acqua / gesso	-	18 l / 25 kg
Tempo di fine presa (Vicat)	min	30 / 40
Consumo per rasatura (1mm di spessore)	Kg/m ²	0,9
Resistenza a compressione	N/mm ²	6,5 ÷ 7,5
Resistenza a flessione	N/mm ²	2,5 ÷ 3,0
Reazione al fuoco	Classe	A1

Stoccaggio

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione, stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

Applicazione

Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che il sottofondo sia pulito, asciutto e privo di polvere. Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Prima di carteggiare la parete, si consiglia di far asciugare completamente il prodotto. Dopo l'applicazione, i locali devono essere aerati per evitare la formazione di muffe e permettere la giusta asciugatura.