

# FIBRANgyps QWHITE

## rasante basso spessore



### Scheda tecnica



### Descrizione

FIBRANgyps QWHITE è un rasante a basso spessore per interni, composto da una miscela di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcari selezionati, resine e additivi specifici. Marcato CE secondo la norma UNI EN 13279-1.

**Confezionamento:** sacchi da 25 kg.

### Campi di impiego

Rasatura extra bianca, a basso spessore, di qualsiasi superficie intonacata a base cementizia o a base gesso.

Caratteristiche	U. M.	Valore
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Rapporto acqua / gesso	-	14 l / 25 kg
Tempo di fine presa (Vicat)	min	90 / 120
Consumo per rasatura (1mm di spessore)	Kg/m <sup>2</sup>	0,9
Resistenza a compressione	N/mm <sup>2</sup>	5
Resistenza a flessione	N/mm <sup>2</sup>	2
Reazione al fuoco	Classe	A1

### Stoccaggio

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione, stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

### Applicazione

Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che il sottofondo sia pulito, asciutto e privo di polvere. Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Prima di carteggiare la parete, si consiglia di far asciugare completamente il prodotto. Dopo l'applicazione, i locali devono essere aerati per evitare la formazione di muffe e permettere la giusta asciugatura.